






Afwerkingsadvies Xinnix Door Systems i.s.m Gyproc
Voor een scheurvrij resultaat

- 1) Bij gipsplaatwanden geeft een papieren voegband een betere afwerking dan een gaasband.
- 2) Men adviseert steeds voorstrijkmiddel op het aluminium profiel aan het brengen (zie gedeelte met blauwe pijl) om een betere afwerking te bekomen.



Afwerking Xinnix systemen

www.gyproc.be	Vlakwandige kant Xinnix frame	Binnenkant Xinnix frame Bij het uitwerken van de muurdikte
<p>Vorstrijkmiddel</p> 	<p>Met borsteltje op het aluminium profiel aanbrengen en laten drogen bij :</p> <ul style="list-style-type: none"> • X40/X45 : duwend/trekkend • X2 : duwend 	<p>Nvt Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig tot het aluminium frame komt.</p>
<p>JointFiller Vario</p> 	<p>Eerste laag Vario op aluminium en Gyprocplaat aanbrengen. Specie aanmaken volgens de richtlijnen op de verpakking.</p>	<p>Eerste laag Vario op aluminium en Gyprocplaat aanbrengen. Specie aanmaken volgens de richtlijnen op de verpakking.</p>
<p>P50 papierband</p> 	<p>P50 in Vario duwen, lucht eronder uit drukken met plamuurmes en de rest van het materiaal op de band strijken.</p>	<p>Nvt Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig tot het aluminium frame komt.</p>
<p>JointFiller Vario</p> 	<p>Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig tot het aluminium frame komt :</p> <ul style="list-style-type: none"> • X2 duwend • Niet uitzagen van de scharnieren in de gyproc bij alle systemen <p>Na minimaal 4u droging eerste laag Vario, Tweede laag Vario aanbrengen wegens te grote krimp in de opening.</p>	<p>Nvt Enkel nodig wanneer gyproc niet volledig tot het aluminium frame komt.</p>
<p>ProMix Premium</p> 	<p>1 laag Promix Premium als finisher, bij voorkeur 24u na Vario. JointFiller Vario moet namelijk volledig droog zijn.</p>	

JointFiller Vario



Beschrijving: Hoogwaardig voegproduct in poedervorm op basis van gips en toeslagstoffen, met beperkte krimp. JointFiller Vario heeft een verkorte droogtijd, en verhardt door binding.

Toepassingsgebieden: JointFiller Vario wordt gebruikt voor:

- het vullen van voegen tussen platen met rechte boorden zoals:
 - RigiTone plafondplaten;
 - RiNoflam brandwerende platen;
 - platen met GBC boorden (eventueel in combinatie met een papieren voegband P50);
- het vullen van schroefkoppen;
- het plaatsen van afwerkingsprofielen (zoals Corner Bead, Corner Arch, Metal Edge Trim, Flex Corner...);
- het herstellen van beschadigingen;
- het lijmen van alle Gyproc en Artex kooflijsten en koofstrips op Gyproc platen.

Verwerking: Lees aandachtig de technische informatie in onze systeembrochures, alsook de instructies op de verpakking.

Technische specificaties	
Vorm	Poeder
Kleur	Wit
Water dosering	2,5 L / 5 kg
Verwerkingstijd	45 - 60 min
Uithardingstijd (wachtijd)	1 uur
Verbruik	+/- 150 g/m ² afhankelijk van de toepassing
Verwerkingstemperatuur	5 °C < t < 30 °C
Opslag	Droog en vorstvrij
Opslagtijd	In gesloten verpakking, 12 maanden vanaf de datum die op de zak gedrukt staat
Verpakking	Papieren zak van 5 kg

Voorzorgsmaatregelen
JointFiller Vario niet mengen met bindmiddelen of andere producten. Geen JointFinisher Vario aanbrengen op JointFinisher Mix, JointFinisher Plus of geverfde oppervlakken.
De blootgestelde kern van de plaat (GBC boord) dient te worden voorbehandeld vooraleer JointFiller Vario wordt aangebracht, teneinde de absorptie te verminderen.
Bij het voorbereiden van het product, eerst mengen, enkele minuten laten rusten en nogmaals mengen tot het bekomen van een homogene klontervrije massa.
Veiligheidsbladen van onze producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Raadpleeg onze technische dienst.



ProMix Premium

Beschrijving

- Gebruiksklare witte voegpasta
- Luchtdrogend product
- Ultrafijne granulometrie
- Licht en zeer soepel smeerbaar
- Geen verpoedering, makkelijk te schuren
- Uitstekende hechting
- Hoog vullend vermogen - lage krimp
- Handmatig of met Airless-machine te verwerken
- Verpakking: emmer 20 kg (17 L)



ProMix Premium kan als vullaag en/of als eindlaag toegepast worden.

Breng de vullagen aan met voldoende tussentijdse droogtijd (24 à 48 u, naar gelang klimatologische omstandigheden). Optimaal rendement bij ABA voegen door een combinatie van 1 laag Rifino Premium als voegenvuller en 1 laag ProMix Premium als eindlaag.

Toepassingsgebieden

Kant en klaar voegproduct:

- voor het afvoegen van Gyproc platen met ABA kantvorm;
- voor het plakken van papieren voegband in hoeken (manueel of machinaal - Airless);
- als eindlaag van het voegwerk, op de JointFiller 45 of 120, JointFiller Vario of Rifino Premium;
- voor het homogeen afwerken van het gehele oppervlak van Gyproc platen (handmatig of met Airless-machine)

Verwerking*

- ProMix Premium wordt handmatig of met Airless machine aangebracht.
- De pasta is gebruiksklaar; omroeren of aanlengen met water is niet nodig.
- Handmatig aan te brengen met behulp van een stalen plakspaan.
- Machinale verwerking in combinatie met een daarvoor geschikte Airless-machine (werkdruk 180 à 210 bar)*

* Raadpleeg onze technische systeembrochures of onze website www.gyproc.be voor een optimale toepassing van wapeningsband of voegtechniek.

Technische specificaties

Vorm	Pasta
Kleur	Wit
Verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd, verhardt door luchtcontact
Uithardingstijd (wachtijd)	24 tot 48 uur, volgens laagdikte en (klimaat-) omstandigheden
Verbruik	Het verbruik is afhankelijk van de toepassing. Per emmer varieert dit naar gelang toepassing van 13m ² (volledige voegafwerking + skimmen) tot 60 m ² (vullen van voeg).
Laagdikte	0-3 mm
Verwerkingstemperatuur	5 °C < t < 30 °C
Voldoet aan volgende norm	3A - EN13963
Bewaring	Droog en vorstvrij in gesloten verpakking, 9 maanden vanaf de datum die op de verpakking gedrukt staat.
Verpakking	Emmer 20 kg

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be





Belangrijk

- Bij behangwerken enkel lijmproducten op basis van methylcellulose gebruiken.





Papieren voegband P50

Beschrijving

Supersterke wapeningsband. Fijn geperforeerd en voorgevouwen papieren band met verdunde langskanten.

Toepassing

Universele wapeningsband voor het optimaal wapenen van ABA- en kopse voegen tussen Gyproc-platen, inspringende hoeken tussen Gyproc-platen en bij aansluitingen van Gyproc-bekledingsplaten.

Kenmerken

Afmetingen: Breedte: 50 mm.

Verpakking: Rol van 76 m – 20 stuks per doos.

